Nobel Nobelgrease 2200 ALXG 0

Полужидкая смазка с графитом для открытых передач



Описание

Nobel Nobelgrease 2200 ALXG 0 представляет собой полужидкую смазку на основе минерального базового масла высокой вязкости, комплексного алюминиевого загустителя и твердых смазочных материалов. Разработана специально для горнодобывающего и карьерного оборудования (драглайны, карьерные экскаваторы и ковши), эксплуатирующиеся в условиях высоких нагрузок и широком диапазоне температур окружающей среды. Легко прокачивается через продолжительные централизованные системы смазки (ЦСС). Рекомендуется использовать смазку Nobel Nobelgrease 2200 ALXG 0 в диапазоне температур от -20⁰ до +160⁰С.

Особенности и преимущества

- Превосходная несущая способность в жестких условиях эксплуатации гарантируют высокую устойчивость к ударным нагрузкам
- Отличная механическая и термическая стабильность
- Сохраняет свои свойства в присутствии пыли, грязи, воды и других жестких условиях эксплуатации
- Высокая адгезия смазки гарантирует липкую и крайне устойчивую к действию воды пленку на поверхности металла
- Низкий коэффициент трения

Спецификации и одобрения

Nobel Nobelgrease 2200 ALXG 0 превосходит следующие спецификации отрасли и производителей оборудования или соответствует им: NLGI 0, DIN 51825 0GF0P-20.

Применение

- Скребково-канатных экскаваторов, дробилок, печей и ковшей
- Открытых зубчатых передач в производственных секторах (цементная промышленность, металлургия, переработка отходов)
- Централизованные системы смазки

Типичные показатели

Показатель	Метод испытания	Nobel Nobelgrease 2200 ALXG 0
Класс по NLGI	-	0
Цвет	Визуально	Черный
Базовое масло	-	Минеральное
Загуститель	-	Комплексный алюминиевый
Твердые смазочные вещества	-	Графит
Пенетрация при 25⁰С после перемешивания, 0.1 мм	ASTM D217	355-385
Вязкость базового масла при 40°С, сСт	ASTM D445	2200
Нагрузка сваривания на ЧШМ, кг	ASTM D2266	>800
Диаметр пятна износа, мм	ASTM D2596	<0.5
Температура каплепадения, °С	ASTM D566	>200
Коллоидная стабильность, %	ASTM D6184	<5
Устойчивость к вымыванию водой, %	ASTM D1264	<2
Коррозия меди	ASTM D4048	<1b

NOBEL OLEONAPHTE

Охрана труда и техника безопасности

По имеющейся информации не ожидается, что этот продукт оказывает неблагоприятные воздействия на здоровье при использовании его по назначению и соблюдении рекомендаций, приведенных в «Бюллетене данных по безопасности». Этот продукт не должен применяться в других целях кроме, как по назначению. При утилизации использованного продукта соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Указанные значения показателей являются типичными для результатов, лежащих в пределах нормальных производственных допусков, но не являются составной частью спецификации или норм. На обычном производстве и при изготовлении на разных заводах возможны отклонения, которые не влияют на эксплуатационные характеристики. Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Не все продукты могут быть доступны на местном рынке. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю Nobel Oleonaphte или посетите www.nobel-oleonaphte.ru

Технический паспорт действует с 24/7/2024 и заменяет все ранее выпущенные версии